




Fiche Technique

Colle Marbre 30A

Caractéristiques techniques

Base	Résines polyesters préaccélérées aux amines insaturées
Consistance	Viscosité élevée
Système de durcissement	Durcissement chimique
Temps ouvert	Ca. 5 min
Densité	Ca. 2,03 g/ml
Ponçage après	Ca. 20 min
Consommation (*)	Env. 1 000 g/m² (pour collage)
Température d'application	5 °C → 25 °C

(*) les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports,...

Description de produit
Colle Marbre 30A est une colle bicomposant à base de résines polyesters préaccélérées insaturées.

Caractéristiques
- Qualité professionnelle
- Séchage rapide
- Haute adhérence
- Polissable pour obtenir un haut éclat

Applications
- Collage du marbre et de pierres naturelles.
- Boucher des trous dans le marbre.

Conditionnement
Couleur: blanc, ivoire
Emballage: Boîte de 2 kg, durcisseur dans un tube en plastique

Durée de stockage
Au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé, en un endroit sec, par une température comprise entre 5 et 25 °C.

Supports
Types: Tous les types de marbre et pierre naturelle
Condition: propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.
Prétraitement: Aucun traitement préalable requis
Il est conseillé de faire un test d'adhérence préliminaire sur tout support.

Mode d'emploi
Méthode d'application: Ajouter 2 à 3 % de durcisseur au composant A. Bien mélanger jusqu'à obtenir une masse homogène.
Collage : appliquer la colle sur l'un des matériaux à coller, joindre immédiatement les deux pièces et les serrer.
- Bouchage : étaler le produit mélangé sur la surface à l'aide d'une spatule, de manière à combler toutes les cavités. La surface peut être polie après 20 minutes environ.
Produit de nettoyage: Il est possible d'enlever Colle Marbre 30A des matériaux et outils avec du nettoyant pour colle 90A tant que le produit n'a pas durci. Colle Marbre 30A polymérisé ne peut être enlevé que mécaniquement.
Réparation: Avec le même produit.

Recommandations de sécurité
Observer l'hygiène de travail usuelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 BE-2300 Turnhout
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com